

























	Normen	Specificaties	Product
 <b>Maat</b>	EN ISO 24342	1500,0 X 250,0 mm	LLP301
 <b>Dikte</b>	EN ISO 24346	4,5 mm	LLP302
 <b>Dikte van stijllaag</b>	EN ISO 24340	0,55 mm	LLP303
 <b>PU-Coating</b>		K-Guard+	LLP304
 <b>Garantie*</b>	Licht industrieel	10 jaar	LLP305
	Commercieel	12 jaar	LLP306
	Thuisgebruik	30 jaar	LLP307
 <b>Afgeschuinde rand</b>		Nee	LLP308
 <b>Soort vloerbekleding</b>	EN 649/ EN ISO 10582	Heterogene PVC	LLP309
 <b>Classificatie</b>	EN 685/EN ISO10874- Licht industrieel	42: Algemeen gebruik	LLP310
	EN 685/EN ISO10874- Commercieel	33: Zwaar gebruik	LLP311
	EN 685/EN ISO10874- Thuisgebruik	23: Zwaar gebruik	LLP317
 <b>Vuurbestendigheid</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	
 <b>Vlekbestendigheid</b>	EN ISO 26987/EN 423	Uitstekend	
 <b>Lichtvastheid</b>	EN ISO 105-B02	≥7	
 <b>Krasvastheid</b>	EN 660-2	Group T	
	EN ISO 10582	Type 1	
 <b>Flexibiliteit</b>	EN ISO 24344	Voldoet	
 <b>Dimensionale stabiliteit</b>	EN 434	≤ 0.10%	
 <b>Gebruike-geluidsdemping</b>	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 13 dB	
 <b>Deukvorming</b>	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	
 <b>Bureaustoel met wielen continu gebruik</b>	EN 425/ISO 4918	Voldoet	
 <b>Massa per oppervlakte</b>	EN ISO 23997	7470 g/m <sup>2</sup>	
 <b>warmte weerstand</b>	ISO 8302	0,0245 m <sup>2</sup> K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27 °C	
 <b>Slipvastheid**</b>	DIN 51130	R10	
	DIN 51097	Zie aparte tabel	
	EN 13893	DS	
 <b>VOS emissie</b>	NF EN ISO 16000	A+	
 <b>Lijm</b>	De meeste toepassingen zullen het gebruik van lijm niet vereisen. Onder extreme omstandigheden verwijzen wij naar onze installatie-instructies.		
 <b>Recycling</b>		Ja	
 <b>Ftalaatvrij</b>		Ja	

\*Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website

\*\*Slipvastheid wordt gemeten op "af-fabriek" product. Slipvastheid kan door oppervlakteverontreiniging, gebruik en onderhoudswijze worden beïnvloed

Voor meer informatie:

